

Producteur : Site de HOLTZHEIM
Granulats : Sable roulé 0/4
Péetrographie : Alluvions silico-calcaires
Elaboration : Roulés

Résultats de production

du 30/01/12 au 25/06/12

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	f
Maximum	5.03	6.18	13.01	51.01	81.19	93.81	100.00	100.00	100.00	3.00	1.75	5.03
Xf+1.25xEcart-types	4.08	5.22	12.27	48.61	79.83	94.20	100.00	100.00	100.00	2.91	1.60	4.08
Moyenne Xf	2.57	3.43	9.28	43.56	75.50	90.58	99.42	99.92	100.00	2.78	1.24	2.57
Xf-1.25xEcart-types	1.06	1.64	6.29	38.52	71.16	86.96	98.73	99.67	100.00	2.65	0.87	1.06
Minimum	0.51	0.92	4.93	36.20	67.05	83.24	98.05	99.29	100.00	2.59	0.85	0.51
Ecart-type	1.211	1.433	2.391	4.035	3.466	2.898	0.552	0.197	0.000	0.100	0.293	1.210

